

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Paste di pigmento concentrate
Concentrated pigment pastes

Toni estremamente coprenti e toni brillanti
Extremely covering and bright tones

Alte solidità generali,
in particolare al calore, al PVC ed alla luce
High general fastness,
particularly heat, PVC and light

Ampia scelta di pigmenti
per rispondere alle esigenze di metameria

Wide choice of pigments
in order to answer metamer requirements

Estrema compatibilità con i leganti acrilici
e poliuretanici e gli ausiliari

Extreme compatibility with acrylic
and polyurethane binders and auxiliaries

Eccellente stabilità durante lo stoccaggio
Excellent stability during storage

Esenti da coloranti, cromati/molibdati di Pb, pigmenti al Cd
Free from dyestuffs, chromates/Pb molybdates, Cd pigments

Completa assenza di conservanti di tipo fenolico
Completely free from phenolic types preservatives

APEO free,, Organostannici free
Conformità al regolamento REACH

APEO free, Stannic organ free
REACH regulation conformity



SOMMER S.P.A.
Z.I. Otto Sommer, 4 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) ITALY
www.sommer-spa.com - email: export@sommer-spa.com
Tel. +39 0444 747000 - Fax +39 0444 747111



CAR HC



scegli il meglio
Choose the best

Edizione Gennaio 2026 January 2026 edition

CAR HC



CAR HC è l'ultima gamma di pigmenti dispersi in acqua che SOMMER ha creato specificatamente per la rifinitura all'acqua delle pelli e altri materiali sintetici.

CAR HC is the last SOMMER water based pigment range, specifically developed for the water finishing of leathers and other synthetic materials.



La serie contiene gradi indicati per la rifinitura di pelle denominata **METAL FREE** secondo la norma UNI EN ISO 15987:2015.

The series contains grades usable for finishing of leathers named **METAL FREE** according to the UNI EN ISO 15987:2015 standard.



Sono pensati per ogni tipo d'impiego, auto, arredo, pelletteria dove siano richieste alta concentrazione e copertura.

They are developed for all types of use, automotive, furniture, leather goods where high concentration and covering are required.



CAR HC sono formulati in modo da essere applicabili sia a spruzzo che con roller-coater che con tecnologia by-cast.

CAR HC are formulated to be applied both spray and roller-coater and by-cast technology.

NOTE

Le seguenti informazioni discendono dal più avanzato stato delle nostre conoscenze. La SOMMER SPA non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno che potrebbe derivare dall'uso di queste indicazioni poiché le condizioni in cui il prodotto viene usato non possono essere da noi controllate. La scheda qui presente non contiene alcuna specifica di produzione: le dispersioni CAR HC sono mantenute a resa coloristica costante e ciò costituisce l'unico criterio di standardizzazione.

NOTES

The following information derives from the most advanced state of our knowledge. SOMMER SPA assumes no responsibility for any damage that could result from the use these indications since the conditions in which the product is used cannot be controlled by us. The data sheet here does not contain any production specifications: CAR HC dispersions are maintained with a constant color strength and this constitutes the only standardization criteria.

Tono pieno / Full tone

CAR HC BIANCO



CAR HC OCRA



CAR HC AMBRA



CAR HC BRUNO



CAR HC BRUNO VL



CAR HC MOGANO



CAR HC CEDRO



CAR HC LIMONE



CAR HC GIALLO



CAR HC ARANCIO



CAR HC SCARLATTO



CAR HC ROSA



CAR HC VIOLETTO



CAR HC VIOLETTO HP



CAR HC AMARANTO




CAR HC BLU



CAR HC TURCHESE



CAR HC VERDE



CAR HC NERO



Caratteristiche Characteristics				Solidità del colore <i>Color fastness</i>								METAL FREE
Tipo pigmento Pigment type	Residuo Secco Dry residue	pH	Densità Density	PVC ¹	Luce Tono Pieno Full tone light		Luce Taglio con bianco ¹ Light cut with white ¹	Solidità al calore Heat fastness				
								105°C 144h	120°C 4h	Fon test		
	%		gr/cc		SG	SG		SB	SG	SB	SG	
Inorg.	62	9,0	1,74	5	5	8			5	5	5	
Inorg.	56	8,5	1,51	5	5	8	5	8	5	5	5	
Inorg.	47	8,5	1,51	5	5	8	5	8	5	5	5	
Inorg.	58	8,5	1,70	5	5	8	5	8	5	5	5	
Inorg.	58	8,5	1,70	5	5	8	5	8	5	5	5	
Inorg.	18	8,5	1,04	5	5	8	5	8	5	5	5	
Org.	41	9,0	1,38	5	5	8	5	8	5	5	5	✓
Org.	21	9,5	1,06	5	5	8	5	8	5	5	5	✓
Org.	30	9,5	1,09	5	4-5	7	4	6-7	4	4	4	✓
Org.	25	8,5	1,07	5	4-5	7	4	6-7	4	4	3	✓
Org.	35	9,0	1,10	5	4-5	7-8	5	8	5	5	5	✓
Org.	25	9,0	1,08	5	5	7-8	4-5	7-8	5	5	5	✓
Org.	23	9,0	1,05	5	4	7-8	4-5	7	5	5	5	✓
Org.	17	9,5	1,06	5	5	7-8	4-5	7-8	5	5	5	✓
Org.	16	9,0	1,04	5	5	8	5	8	5	5	5	✓
Org./Inorg.	35	9,0	1,15	5	5	8	5	8	5	5	5	
Org.	32	8,8	1,00	5	4-5	7-8	4-5	7-8	5	5	5	✓
Org.	28	9,5	1,12	5	5	8	5	8	5	5	5	✓
Carbon black	22	9,0	1,08	5	5	8	5	8	5	5	5	✓

¹ Valutazione della solidità alla luce in accordo con norme IUF 131 e IUF 402; solidità alla migrazione al PVC in accordo con norme IUF 442 e IUF 132. SG = Scala dei Grigi; SB = Scala dei Blu.

¹ Light fastness evaluation according IUF 131 and IUF 402 norms; migration on Pvc fastness according IUF 442 and IUF 132 norms. SG = Gray scale; SB = Blue scale.